

UWIERZYTELNIONE TŁUMACZENIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Logo CARLISLE

Deklaracja - własności techniczne przy zastosowaniach gruntu do powierzchni FG 35

Własności fizyczne:

Parametr	Wartość
Lepkość 20°C Brookfield RVF	970 mPa.s
Gęstość właściwa	0,84 g/cm ²
Barwa	czarny
Zawartość fazy stałej (80°C)	36%

Przyczepność do różnych rodzajów podłoża:

Podłoże	Wytrzymałość na odrywanie N/mm
Beton	5,5
Eterplan	6
Sklejka	7,1
Blacha ocynkowana	3
Rynna dachowa	5,7
PE (twardy)	4,1
PVC (twardy)	4,5
Poliwęglany	5,6
Kompozyty z włóknem szklanym	4,8
RESITRIX	4,3
Membrana bitumiczna z obsypką	3,1
G 200 DD	5,4
Blacha miedziana	3,7

Wytrzymałość na podciśnienie od sił wiatru (RESITRIX SK W Full Bond + FG 35 na różnych materiałach izolacyjnych):

Podłoże	Wartość w kPa
Unidek Platinum EPS80SE	4
Kingspan TR 27	5,5
Taurox ColdFixx	8
Eurothane Bi3	5
Fesco Board	5,6
Bondrock	5
Monorock P4	5,6
Warstwa gorącego bitumu	6
Polimerowe membrany zgrzewane	10

R & D Manager

Z up. Podpis i pieczęć firmowa:

„CARLISLE Construction Materials GmbH
Schellerdamm 18, D-21079 Hamburg“

Hamburg, 30.04.2014

=====
Repertorium Nr: 506/2014

Ja, niżej podpisana, mgr Anna Makowiecka-Siudut, Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego (wpis na liście Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/3013/05) stwierdzam zgodność tłumaczenia z treścią dokumentu w języku niemieckim. Przypisy Tłumacza oznaczono kursywą. Wynagrodzenie pobrano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2004 (Dziennik Ustaw Nr 273 z dnia 27 grudnia 2004). 08 maja 2014

Anna Makowiecka-Siudut

Anna Makowiecka-Siudut

